

## Nikwax TX.Direct® Wash-In / Instrukcja obsługi



Używaj środka Nikwax TX.Direct Wash-In w pralce.

Aby uzyskać najlepszy efekt należy przed impregnacją usunąć wszystkie elementy nie nadające się do prania i wyprać (w osobnym cyklu prania) w Nikwax Tech Wash. Nie trzeba ich suszyć przed impregnacją.

1. Usunąć ewentualne pozostałości proszku z dozownika.
2. Umieścić max 2 szt. czystej odzieży w pralce.
3. Wlać po 2 pełne nakrętki (100 ml) impregnatu na każdą sztukę odzieży.
4. Nastawić cykl prania "materiały syntetyczne", na temperaturę 30° i niskie obroty.

Nie należy prać w pralce odzieży, jeżeli taśma podklejająca szwy uległa zniszczeniu, odkleiła się.\* Aby zachować wodoodporne właściwości odzieży należy przed impregnacją wyprać ją w Nikwax Tech Wash. Nie wolno używać detergentów. \*W starej lub znoszonej odzieży źle przyklejona taśma do szwów może się samoczynnie odklejać. Można ją przykleić ponownie po impregnacji i wysuszeniu używając odpowiedniego kleju.



Środek Nikwax TX.Direct Wash-In można również nakładać ręcznie.

Użyj rękawiczek gumowych.

1. Zamoczyć 1 szt. czystej odzieży w 6 l. ciepłej wody, w wannie lub misce.
2. Wlać 50ml impregnatu TX.Direct.
3. Środek powinien być dobrze rozprowadzony w wodzie. Pozostawić na 5 min. odzież do nasiąknięcia i ponownie przemieszać.
4. Płukać w zimnej wodzie, aż stanie się klarowna.

Odzież zabezpieczona środkiem Nikwax TX.Direct nie potrzebuje ciepła do wytworzenia trwałej warstwy hydrofobowej (DWR). Suszyć na powietrzu lub przy niskiej temperaturze w suszarce bębnowej jeśli zezwala na to etykieta produktu.

## Nikwax TX.Direct® Wash-In / User manual



Use Nikwax TX.Direct® Wash-In in a washing machine.

For best results remove all non-washable parts and always clean item(s) first with Nikwax Tech Wash® in a separate wash cycle. No need to dry item(s) before waterproofing. Shake well before use. Follow care label instructions.

1. Remove all detergent build up from the detergent dispenser.
2. Place maximum of 2 clean garments in washing machine.
3. Use 100ml per garment.
4. Run 30°C synthetic cycle and slow spin.

Do not machine-wash garments if taped seams have become dislodged.\*To maintain waterproofing always wash with Nikwax Tech Wash®. Do not use detergents. \*Faulty taped seams sometimes become detached on old or worn garments. They can be re-stuck using a proprietary clear glue after waterproofing and drying.



Nikwax TX.Direct® Wash-In can also be applied by hand.

Use gloves.

1. Immerse 1 clean garment in 6L of hand-hot water in a bowl or sink.
2. Add 50ml of TX.Direct®.
3. Agitate to mix, leave to soak for 5-10 minutes, then agitate thoroughly.
4. Rinse with cold water until water runs clear.

Nikwax TX.Direct® treated clothing needs no heat to develop Durable Water Repellency (DWR). Air dry or tumble on a low setting if care label allows.



Nikwax Ltd  
Unit F, Durgates Industrial Estate,  
Wadhurst, East Sussex, TN5 6DF  
Email: [info@nikwax.com](mailto:info@nikwax.com)