

Nikwax SoftShell Proof™ Wash-In / Instrukcja obsługi

Używaj środka Nikwax SoftShell Proof Wash-In w pralce.

Aby uzyskać najlepszy efekt należy przed impregnacją usunąć wszystkie elementy nie nadające się do prania. Odzież należy uprzednio wyprać (w osobnym cyklu prania) w Nikwax Tech Wash. Impregnat może być stosowany na wilgotne powierzchnie – nie trzeba ich suszyć przed impregnacją. Wstrząsnąć przed użyciem.

1. Usunąć ewentualne pozostałości proszku z dozownika.
2. Umieścić max 2 szt. czystej odzieży w pralce.
3. Wlać po 100ml na każdą sztukę odzieży.
4. Nastawić cykl prania materiały syntetyczne na temperaturę 30° i niskie obroty.

Aby zachować wodoodporne właściwości odzieży należy przed impregnacją wyprać ją w Nikwax Tech Wash. Nie wolno używać detergentów.

Pozostaw odzież do naturalnego wyschnięcia.

Pozostaw do wyschnięcia lub wysusz w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze, jeśli pozwala na to etykieta produktu.

Używaj środka Nikwax SoftShell Proof Wash-In w pralce.

Aby uzyskać najlepszy efekt, należy przed impregnacją usunąć wszystkie elementy nie nadające się do prania. Odzież należy uprzednio wyprać (w osobnym cyklu).

Środek Nikwax SoftShell Proof™ Wash-In można nakładać ręcznie.

Użyj rękawiczek gumowych.

1. Zamoczyć 1 szt. czystej odzieży w 6 l. ciepłej wody, w wannie lub misce.
2. Wlać 100 ml impregnatu SoftShell Proof. Środek powinien być dobrze rozprowadzony w wodzie. Pozostawić na 5 min. odzież do nasiąknięcia i ponownie przemieszać.
3. Płukać w zimnej wodzie, aż stanie się klarowna.

Odzież zabezpieczona środkiem Nikwax SoftShell Proof Wash-In nie potrzebuje ciepła do wytworzenia trwałej hydrofobowości (DWR).

Suszyć w stanie rozwieszonym lub w suszarce automatycznej nastawionej na niską temperaturę jeśli wskazówki na metce na to pozwalają.

Nikwax Fabric & Leather Proof / User manual

Use Nikwax SoftShell Proof™ Wash-In in a washing machine.

For best results remove all non-washable parts and always clean item(s) first with Nikwax Tech Wash® in a separate wash cycle. No need to dry item(s) before waterproofing.

1. Remove all detergent build up from the detergent dispenser.
2. Place maximum of 2 clean garments in washing machine.
3. Use 100ml per garment.
4. Run 30°C synthetic cycle and slow spin.

To maintain waterproofing always wash with Nikwax Tech Wash®. Do not use detergents.

By hand Nikwax SoftShell Proof™ Wash-In can be applied by hand.

Use gloves.

1. Immerse 1 clean garment in 6L of hand-hot water in a bowl or sink.
2. Add 100ml of SoftShell Proof™.
3. Agitate to mix, leave to soak for 5-10 minutes, then agitate thoroughly.
4. Rinse with cold water until water runs clear.

Nikwax SoftShell Proof™ treated clothing needs no heat to develop Durable Water Repellency (DWR).

Air dry or tumble dry on a low setting if care label allows.



Nikwax Ltd
Unit F, Durgates Industrial Estate,
Wadhurst, East Sussex, TN5 6DF
Email: info@nikwax.com